



MULTY SEAL

D30РЕДАКЦИЯ: 201009
Стр.:1/4

2K SEALER

Описание

D30 Multy Seal - двухкомпонентный премиальный акриловый грунт-силер для авторемонта. Отлично работает в системе «мокрый по мокрому». Может наноситься на новые детали в катафорезном грунте и на заводское лакокрасочное покрытие без предварительной шлифовки. Обеспечивает высокий уровень блеска поверхности после цикла окраски. Обладает хорошими изолирующими свойствами.

Совместим с большинством базовых покрытий, существующих на рынке.

Доступен в черном, сером и белом цвете. Эти цвета можно смешивать между собой в соответствии с пропорциями, рекомендованными GreyGrom, и получать широкий спектр цветов для достижения оптимальной укрывистости верхнего слоя.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Акриловый 2К
Цвет:	Серый, Черный и Белый
Плотность:	1,2 кг/л (20°C)
Толщина сухой пленки:	15-35 микрон (1 слой)
VOC :	510 г/л Смесь без разбавителя (100:25:0 по объему)
	539 г/л Смесь с разбавителем (100:25:10 по объему)
	585 г/л Смесь с разбавителем (100:25:25 по объему)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель:
P4000 Медленный
P5000 Стандартный
P6000 Быстрый

Разбавитель
S324 Медленный 2К
S322 Стандартный 2К

T° (°C)	Отвердитель + разбавитель	
	Отвердитель	Разбавитель
< 18	P6000+S322	P6000+S322
18 – 25	P5000+S322/S324	P5000+S322/S324
> 25	P4000+S324	P4000+S324

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРОЦЕСС		↓	ОЕМ покрыти
	P400-P500 или Robrite		ОПЦИОНАЛЬ НО
	DA93		✓

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MULTY SEAL				
P4000	100:25:10-25 По объему	4:1:10-25	32"-22" F/4 20°C	4 ч
P5000				4 ч
P6000				3 ч

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ


	 mm	 bar	 cm	
	1,3 - 1,4	2-3	15-20	1
	1,3 - 1,4	2	10-15	1

ВРЕМЯ СУШКИ

20° C			
			
P4000	12'	17'	20' - 24 ч.
P5000	7'	14'	20' - 24 ч.
P6000	6'	11'	15' - 24 ч.

Грунт может быть окрашен без шлифования в течение 24 часов. По истечении 24 часов поверхность необходимо заматировать войлоком P400-P500 и обезжирить.

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА

Номер цвета	Цвет	Пропорции смешивания % по весу		Рекомендуемая отделка
		Sealer White / Sealer Black	Sealer White / Sealer Grey / Sealer Black	
R1		100:0 (SB:SN)	100:0:0 (SB:SG:SN)	Белый Желтый Оранжевый
R2		89:11 (SB:SN)	75:25:0 (SB:SG:SN)	Красный
R3		55:45 (SB:SN)	10:90:0 (SB:SG:SN)	Зеленый, синий и светло-серый Зеленый, синий, красный и светлый серый металлик Желтый, бежевый, оранжевый металлик
R4		30:70 (SB:SN)	0:70:30 (SB:SG:SN)	Зеленый, синий и темно-серый Зеленый, синий и темно-серый металлик
R5		0:100 (SB:SN)	0:0:100 (SB:SG:SN)	Черный Черный металлик

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Производите очистку оборудования растворителем до отверждения продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации - см. Паспорта безопасности. Удовлетворяет требованиям Государственного нормативного положения о безопасности и гигиене труда и утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения между +5°C и +30°C.

ГАРАНТИЯ

Один год в закрытой оригинальной упаковке.

Продукты предназначены только для профессионального использования. Перед использованием необходимо ознакомиться с паспортом безопасности и следовать предупредительным обозначениям о соблюдении мер предосторожности на этикетке продукта. Пользователь несет исключительную и возлагаемую только на него ответственность за правильное использование продукта в соответствии с его целевым назначением, техническими характеристиками и данными по безопасности, приведенными в этих документах. ROBERLO S.A.U снимает с себя всякую ответственность за неправильное использование продукта.

Включенная в данные документы информация основана на научных и технических сведениях, которые имеются на дату публикации. ROBERLO S.A.U оставляет за собой право изменять и/или удалять всю информацию или определенную ее часть в любой момент и без предварительного уведомления. Пользователь сам несет ответственность за проверку актуальности информации. Новая редакция этого документа заменяет все предыдущие.

Все пункты данного документа относятся к любым будущим изменениям или поправкам.

Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу клиентской поддержки или технический отдел.