

P-ACRYL C2 HS Fast Cure Лак прозрачный

Артикул	Название	Упаковка
YD-PCLMSFC1006000	P-ACRYL C2/HS Fast Cure Лак прозрачный	1л
		5л
YD-PHANHSFC050600	Отвердитель HS Fast Cure	0,5л
		2,5л
YD-PTHUFT0100600	Разбавитель быстрый Т 8-18	1л
YD-PTHUFT0500400		5л

ОПИСАНИЕ



P-ACRYL C2/HS Fast Cure высококачественный прозрачный 1,5-2х слойный лак с высоким содержанием сухого остатка. Не смотря на быструю сушку (10-15 минут при температуре 60°C и 2 часа при температуре 20°C) имеет высокую степень глянца, увеличенное время поглощения пыли, UV защиту. Не склонен к закипанию и превосходно растекается на больших поверхностях. После высыхания не меняет внешний вид на всё время эксплуатации. Экономит время и энергию, а также снижает трудозатраты благодаря легкой полировке.

Поверхности пригодные для непосредственного нанесения

Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия.
Поверхности с нанесенным базовым покрытием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Убедитесь, что все основания тщательно очищены и высушены до и после каждого этапа подготовки, обеспыльте поверхность липкой салфеткой.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

 	Соотношение смешивания (% растворителя считается от количества лака):			
	По объёму 2:1 (л)		По весу, (г)	
	Лак C2/HS Fast Cure Отвердитель HS Fast	2 1	Лак C2/HS Fast Cure Отвердитель HS Fast	100 49.0
При температурах нанесения 8-18 рекомендуется добавлять не более 5-10% универсального разбавителя T 8-18 FAST (быстрый)** Не рекомендуется добавление сторонних растворителей. При использовании сторонних растворителей могут наблюдаться нарушения, выраженные в увеличенном сроке полимеризации, скорости высыхания и шагрени (блеске)				
	Вязкость DIN CUP 4: 17-19 секунд при 20°C			
	Жизнеспособность:120 минут при 20°C			
	Диаметр дюзы RP:1,3 -1,4 мм Диаметр дюзы HVLP:1,2 -1,4 мм		Давление: 1,8 – 2,0 бар	
 	Количество слоёв: 1.5-2 слоя (толщина 2х слоев 50-55 мкм)		1 легкий слой + 1 полный слой допускается нанесение без промежуточной выдержки или 2 полных слоя с промежуточной выдержкой 8-10 мин	
	Выдержка между слоями при 20 °C: 8-10 минут (при отсутствии или низком ламинарном потоке выдержку необходимо увеличить) Выдержка перед ускоренной сушкой 8-10 минут *Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха			

	Сушка при 60 °С (температура на детали) 10-15 минут Полировка через 30 минут после окончания сушки Сушка при 20°С: 2 часа (полировка после полного отверждения лака)	
	*Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал. *Не смешивать активированный материал с не активированным. *Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. *Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. *Плотно закрывать емкости с материалами.	
	Укрывающая способность готовой смеси, $\text{м}^2/\text{л}$ (при толщине слоя сухой пленки 50 мкр)	8,5
	Цвет, блеск.	Прозрачный, высокий глянец
	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	0,97
	Рекомендуемая температура длительного хранения	Температурный режим от 0 до + 30 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов