

SCORPION



Scorpion POLYURETHANE PRIMER 2K 1120 гр

Двухкомпонентный полиуретановый грунт с высоким содержанием сухого остатка.

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт **Scorpion POLYURETHANE PRIMER 1000 гр.**

Отвердитель **Scorpion POLYURETHANE PRIMER HARDENER 120 гр.**

Наносится толстым слоем, легко шлифуется, обладает хорошими заполняющими свойствами. Совместим со всеми современными лакокрасочными системами. Обладает антикоррозионными свойствами. Может использоваться как самостоятельное покрытие.

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- сталь,
- алюминий,
- электрофорезные покрытия,
- полиэфирные шпатлевки,
- протравливающие грунты,
- эпоксидные грунты,
- отшлифованное заводское покрытие,
- отшлифованное ремонтное покрытие.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно рекомендуется нанести эпоксидный грунт **Scorpion EPOXY PRIMER 2K**. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р 180-240

КОЛЕРОВАНИЕ: Акриловые базы 10-15%, полиуретан 10-15%, пигментные пасты 5-10%

НАНЕСЕНИЕ: Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 20-30 минут. Важно: перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА: Перед нанесением последующих полиуретановых покрытий шлифование не требуется. Сухое шлифование производить абразивом Р 180 – Р 500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: не менее 12 месяцев в плотно закрытой таре.

Плотность продукта: 1,4 ± 0,1 кг/литр

Теоретический расход: от 80 до 100 граммов м²/л при толщине 40 мкм

Содержание органических летучих веществ: 462 г/л














Цвет: белый, серый, черный, без колера **степень блеска:** полуматовый

WWW.КРАСКА-СКОРПИОН.РФ

SCORPION



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

 <p>Подготовка поверхности</p>	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P180-240		
 <p>Очистка поверхности</p>	Подготовленную поверхность обработать обезжиривателем		
 <p>Пропорции смешивания</p>	<p>Scorpion POLYURETHANE PRIMER Scorpion POLYURETHANE PRIMER HARDENER РАЗБАВИТЕЛЬ КОЛЕР</p>	По объему	По весу
		12 1 5-30% 5-20%	100 12 10-30 5-20
 <p>Вязкость</p>	Условная вязкость ГОСТ 8420 по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) : 85 с		
 <p>Жизнеспособность</p>	40 мин при 20°C		
 <p>Оборудование</p>	Размер сопла:	1,6÷2,5 мм	
 <p>Нанесение</p>	Давление на входе:	2.0 – 2.5 бар	
 <p>Нанесение</p>	2-3 100% слоя. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матования предыдущего слоя.		
 <p>Выдержка 20°C</p>	Между слоями 20-30 минут		
 <p>Сушка</p>	До полного высыхания: 25° С – 3 часа 60° С – 1 час		
 <p>ИК сушка короткие волны 60°C на поверхности</p>	15-20 минут		
 <p>Шлифование</p>	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000.		
 <p>Техника безопасности</p>	Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.		