



DRIVING SURFACE PERFECTION

RAPTOR BLACK (ЧЕРНЫЙ)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Защитное покрытие повышенной прочности RAPTOR U-POL представляет собой двухкомпонентное полиуретановое покрытие, формирующее на поверхности защитный барьер. Также доступны колеруемый (RAPTOR Tintable) и белый (RAPTOR White) варианты покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**
Формирует устойчивое к механическим повреждениям покрытие.
Защищает от коррозии.
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТА**
Обеспечивает высокий уровень устойчивости к выцветанию.
- **ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА**
Обладает водоотталкивающими свойствами, предотвращая проникновение влаги и образование ржавчины.
- **УСТОЙЧИВОСТЬ**
Устойчивость к воздействию топлива, гидравлических масел, мочи животных, соленой воды и т. д.
- **СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
Простота применения: Fill-Shake-Shoot («Наполни - Смешай - Нанеси»).
Обеспечивает непревзойденные адгезионные свойства, особенно при использовании с эпоксидным антикоррозийным грунтом RAPTOR.
RAPTOR можно наносить с помощью антигравийного пистолета (GUN/1), антигравийного пистолета с регулируемой дюзой (GUN/VN), окрасочного пистолета низкого давления (HVLP), валика или кисти.

СЕРТИФИКАТЫ

- **ОГНЕСТОЙКОСТЬ**
Покрытие RAPTOR прошло испытания на огнестойкость для автотранспортных средств согласно методам испытаний FMVSS 302, ISO 3795 и BS AU 169A.
- **СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ**
При использовании с антискользящей добавкой RAPTOR Traction для увеличения коэффициента трения это покрытие соответствует стандарту BS7976-2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Типы поверхности

- Оригинальное ЛКП
 - Полиэфирные шпатлевки
 - Алюминий*
 - Большинство видов пластика*
 - Голый металл*
 - Стеклопластик
 - Гальваника*
 - Бетон*
 - Композитный материал SMC
 - Катафорезное покрытие*
 - GRP-пластики
 - Дерево*
- * Некоторые поверхности перед нанесением RAPTOR требуют дополнительной подготовки. Подробную информацию см. в разделе «Подготовка поверхности».



Подготовка поверхности

Для оптимального использования RAPTOR необходима надлежащая подготовка.

1. Удалите отслаивающееся старое покрытие и ржавчину с поверхности.
2. Очистите и обезжирьте поверхность.
3. Отшлифуйте поверхность абразивом градации P80-P180.
4. Повторите очистку поверхности.
 - * Алюминий, голый металл, гальваника:
 - на локальные участки нанесите два легких слоя протравливающего грунта RAPTOR Acid Etch Primer (см. Техническую документацию).
 - на большие поверхности металла необходимо нанести эпоксидный антикоррозийный грунт RAPTOR, который обеспечивает отличные адгезионные свойства и устойчивость к коррозии (см. Техническую документацию к эпоксидному грунту RAPTOR).
 - * Жесткий пластик: после обработки абразивом очистите и обезжирьте поверхность, после чего используйте усилитель адгезии, например, RAPTOR Adhesion Promoter.
 - * Дерево: RAPTOR можно наносить непосредственно на прочную древесину.
 - * Бетон: для оптимального результата очистите поверхность и удалите с нее пыль. Перед нанесением покрытия RAPTOR обработайте поверхность специализированной пропиткой для бетона.
 - * Оригинальный катафорезный грунт: отшлифуйте поверхность грубым абразивом, очистите и обезжирьте ее.
5. Для обеспечения наилучшей адгезии в труднодоступных местах, нанесите усилитель адгезии, например, RAPTOR Adhesion Promoter.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

СМЕШИВАНИЕ



Пропорции смешивания
Простота использования:
НАПОЛНИ - СМЕШАЙ -
НАНЕСИ®



	Антигравийный пистолет	Окрасочный пистолет HVLP
RAPTOR : отвердитель	3:1	3:1
Разбавитель U-POL System 20	Готово к использованию, разбавитель не требуется.	Максимум 15-20% для уменьшения текстуры. Около 25% для больших площадей покрытия.* * Добавление разбавителя повлияет на содержание VOC в продукте.

Просто **НАПОЛНИТЕ** бутылку RAPTOR отвердителем RAPTOR 237 мл, закрутите крышку и тщательно **СМЕШАЙТЕ** содержимое, встряхивая в течение минимум двух минут. **НАНЕСИТЕ**.

Смешивание по весу

Граммы	RAPTOR (A)	Отвердитель (B)
1000 г	777 г	223 г
500 г	388 г	112 г

Время жизни активированного покрытия RAPTOR составляет 60 минут при 20°C.

Не рекомендуется использовать ускорители сушки.

Смешивайте только одну бутылку RAPTOR за раз. Очищайте окрасочный пистолет перед каждым следующим смешиванием.

Не затягивайте крышку бутылки RAPTOR слишком сильно, поскольку она может сломаться.

ИЗОЦИАНАТНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Специально разработан для обеспечения оптимальных результатов независимо от климатических условий и масштаба ремонтных работ.
- Отвердитель RAPTOR не следует использовать отдельно. Применяйте его только вместе с покрытием RAPTOR.



Срок хранения

12 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке.

Температура хранения

от +5 °C до +25 °C.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

Антигравийный пистолет

- Открутите крышку бутылки с активированным RAPTOR.
 - Подсоедините бутылку с RAPTOR к антигравийному пистолету.
 - Отрегулируйте давление воздуха до значения 2.75-4.10 бара.
Для получения более широкого диапазона текстур используйте профессиональный антигравийный пистолет с регулируемой дюзой GUN/VN.
 - Нанесите на подготовленную поверхность равномерными движениями до получения желаемой текстуры.
 - При нанесении нескольких слоев межслойная выдержка составляет 60 минут.
- U-POL рекомендует сначала нанести RAPTOR на тест-пластину, чтобы убедиться в том, что покрытие имеет желаемую текстуру.

Как получить желаемую текстуру с помощью антигравийного пистолета GUN/1 (распространенные варианты)

- Стандартная текстура через антигравийный пистолет:
 Ø давление 4 бар;
 Ø расстояние от поверхности 50 см;
 Ø 2 слоя равномерными движениями.




- Грубая текстура через антигравийный пистолет:
 Ø смешайте RAPTOR с отвердителем и оставьте на 10 минут;
 Ø давление 3 бар;
 Ø расстояние от поверхности 50 см;
 Ø наносить 2 слоя: первый - равномерно движением снизу вверх, второй - просто распылить поверх первого.




Как получить желаемую текстуру с помощью окрасочного пистолета низкого давления (HVLP) (распространенные варианты)

- Мелкозернистая текстура, окрасочный пистолет HVLP, дюза 1,6–2,0 мм:
 Ø добавьте в RAPTOR 15% разбавителя U-POL;
 Ø давление 2 бар;
 Ø расстояние от поверхности 20 см;
 Ø первый слой должен быть равномерным и мокрым, для второго слоя понизьте давление и нанесите легкий туманный слой.



- Стандартная текстура, окрасочный пистолет HVLP, 1,6–2,0 мм:
 Ø добавьте в RAPTOR 15% разбавителя U-POL;
 Ø давление 2 бар;
 Ø расстояние от поверхности 20 см;
 Ø нанесите два равномерных мокрых слоя.



Представленные выше рекомендации составлены на основе опыта использования покрытия RAPTOR. Они представляют собой лишь несколько примеров возможных текстур. Прежде чем наносить на подготовленный объект, рекомендуется выполнить пробное нанесение на тест-пластину, чтобы настроить распыление.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

СВОЙСТВА



Данные

Температура вспышки	-18°C
Доля твердых веществ без разбавителя	Приблизительно 57%
Удельный вес	Приблизительно 1120 г/л

Устойчивость к воздействию химических веществ

- Дизельное топливо: воздействие отсутствует.
- Бензин: размягчение поверхности.
- Ксилол: размягчение поверхности.
- Гидравлическое масло: воздействие отсутствует.
- Гидроксид натрия: воздействие отсутствует.
- Отбеливатель: воздействие отсутствует.
- Спирт: воздействие отсутствует.
- Моча животных: воздействие отсутствует.

Диэлектрический пробой	10,3 кВ/мм (262 В/мил) ASTM D 149
Устойчивость к температурному воздействию	От -18°C до 100°C

ХРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ О VOC



Срок хранения

2 года с даты изготовления в запечатанной оригинальной упаковке.

Хранение

Следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном сухом месте.

Очистка оборудования

Очищайте окрасочный пистолет между нанесениями. Сразу по окончании использования все оборудование необходимо промыть ацетоном.



Информация о VOC

Согласно нормам ЕС допустимый предел содержания веществ в продукции (категории IIB(e)) в готовом к использованию состоянии составляет 840 г/л. Содержание VOC в этом продукте в готовом к использованию состоянии составляет 486 г/л.

Комплект RLB/S4 RAPTOR черный из 4 бутылок

При получении	Действующая норма:	315 г/л
	Реальный показатель:	239 г/л
При нанесении	Действующая норма:	403 г/л
	Реальный показатель:	330 г/л

Код заказа	Описание
RLB/S1	Комплект покрытия RAPTOR, черный, из 1 бутылки
RLB/S4	Комплект покрытия RAPTOR, черный, из 4 бутылок
RLB/5	Покрытие RAPTOR, черный, 5 л
RLH/5	Отвердитель RAPTOR, 5 л
GUN/VN	Антигравийный пистолет с регулируемой дюзой
GUN/1	Антигравийный пистолет
RLB/AL	Покрытие RAPTOR, черный, 400 мл, аэрозоль
REP/AL	Грунт эпоксидный антикоррозийный RAPTOR, 400 мл, аэрозоль
REP/1LK	Грунт эпоксидный антикоррозийный RAPTOR, 1 л
REP/5LK	Грунт эпоксидный антикоррозийный RAPTOR, 5 л
RPTEP/AL	Грунт протравливающий RAPTOR, 450 мл, аэрозоль
ACID/1	Грунт протравливающий ACID#8, 1 л
RPTAP/AL	Усилитель адгезии RAPTOR, 450 мл, аэрозоль
S2003/1	Грунт по пластику System 2003, 1 л
S2003/AL	Грунт по пластику System 2003, 600 мл, аэрозоль
RLTR/SM	Антискользкая добавка RAPTOR Traction, 200 г, пакет

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете получить у вашего поставщика или на сайте www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040, Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com