

1K Быстросохнущий грунт для точечного ремонта (серый) / 1K PRIMER SURFACER (GRAY)



Артикул 300-0040

Быстросохнущий однокомпонентный грунт, для устранения точечных дефектов на зашпатлеванных участках или на старом ЛКП. Прост в нанесении, легко шлифуется. Подходит для экономичного ремонта.

Поверхности пригодные для нанесения:

высушенная и отшлифованная поверхность, шпатлевка и все типы отделочных покрытий.



Очистка поверхности: Удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи обезжиривателя.



Соотношение
компонентов

Грунт	+	Разбавитель
Артикул 300-0040		Max Thinner Slow


по весу

1	+	0,8-1
---	---	-------



Рабочее
давление

Краскопульт с верхним бачком: 1,4-1,8 мм
Краскопульт с нижним бачком: 1,7-2,0 мм
Обычный краскопульт: 1,5-2,5 бар
RP: 0,5-2,0 бар
HVLP: 0,7-2,0 бар



Количество и
толщина слоя

2-3 слоя, общая толщина 25-30 мкм

Время
выдержки
между слоями

5-10 мин при 20°C



Время высыхания:
30 минут при 20°C

1К Быстросохнущий грунт для точечного ремонта (серый) / 1K PRIMER SURFACER (GRAY)



Артикул 300-0040



Шлифовка «по-сухому»: P600-P800
Шлифовка «по-мокрому»: P400-P600



Последующее покрытие: после высыхания и шлифования,
нанести любой грунт или отделочное покрытие.

Примечание:

1. Не рекомендован для нанесения на деревянные поверхности или на голый металл.
2. Рекомендуется использовать 2К грунт для достижения лучшей адгезии к подложкам и для достижения наилучшего розлива и блеска на отделочном покрытии.
3. Не рекомендуется применять с быстрыми разбавителями.

Срок хранения: 2 года в оригинальной закрытой упаковке,
в прохладном и сухом месте, при температуре 20°C.
Упаковка: грунт арт. 300-0040 - 1 кг; арт. 300-0040/4 - 4 кг