

MIXEL

MIXEL 2K Универсальная полиэфирная шпатлевка – основная заполняющая шпатлевка. Среднетвердая и среднеэластичная, рекомендуется как для ручной так и для механической обработки. Допускается нанесение на пластмассы через праймер на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе допускается нанесение непосредственно на оцинкованные детали.

Подготовка на различные основания:

-старые лаковые покрытия, включая термопластические краски (обезжирить, обработать по сухому P220-P360, продуть, обезжирить);

-Эпоксидные грунты – до 24 часов после полного высыхания грунта – без шлифования, после 24 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить;

-сталь – обезжирить, отшлифовать по сухому P120, продуть, обезжирить;

- полиэфирные ламинаты - обезжирить, ошлифовать сухим способом P280, продуть, обезжирить;

- алюминий - обезжирить, отшлифовать сухим способом P120, продуть, обезжирить;

- оцинкованная сталь - обезжирить, ошлифовать сухим способом P120, продуть. Адгезия на оцинкованной стали зависит от степени полимеризации шпатлевки – чем дольше проходит времени после нанесения, тем выше адгезия. Рекомендуемое время отверждения для оцинкованной стали – 2 часа.

Внимание! Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primer), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Беречь от прямых солнечных лучей, не нагревать. Во время работы использовать индивидуальные средства защиты. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемое. Беречь от детей. Продукт содержит стирол.



Обезжирить

Смешать

Наносить
не более 2мм

за один слой

но не более 10мм.

t – до шлифовки
20-30 мин при t +20

Шлифовка
P80-P120

P120-P240