

MIXEL

MIXEL 2K Акриловый грунт HS 4+1

Поронаполняющий акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Образует покрытие высокой прочности, обладает высокой укрывистостью, хорошо шлифуется. Обладает отличной адгезией к стали, быстро сохнет.

Применение:

Грунт можно наносить на: - старые ЛКП (шлифовка P220-P360, продуть, обезжирить);

- шпатлевки (шлифовка P240-P320, продуть, обезжирить);

- эпоксидные и реактивные грунты (наносить после полного высыхания);



- сталь (шлифовка P120, продуть, обезжирить);

- полиэфирные ламинаты (шлифовка по сухому P280, продуть, обезжирить) и пластмассы ABS (предварительно матировать, продуть, обезжирить).

Нанесение

Толщина слоя  30-40 мкм	Межслойная выдержка  5-10 мин	Количество слоев  2-3	Жизнь смеси  0,5-1 час	Вязкость  48 с	VOC <hr/> VOC <hr/> 535 г/л
---	---	---	---	--	---

Сушка

При 20 °C  3-4 часа	Выдержка перед ускоренной сушкой  15-20 мин	При 60 °C  40 мин	ИК  35 мин
---	---	--	--

Шлифование

<p>Сухая обработка</p>  <p>P360-P500</p>	<p>Мокрая обработка</p>  <p>P600-P1000</p>
---	--

ВНИМАНИЕ: Не превышать рекомендуемых доз отвердителя. Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%

Меры предосторожности: Использовать в индивидуальных средствах защиты, вдали от открытого огня, в хорошо проветриваемом помещении, не пить, не вдыхать пары, после использования хранить в закрытом виде вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, вдали от детей. В случаях попадания на кожу или на слизистую тщательно промыть. Содержит: этилбензол, метилэтилацетат, н-бутил ацетат, ксилол.