

MIXEL

2K MIXEL Эпоксидный антикоррозионный грунт «мокрый по мокрому» 2+1 -

Грунт обладает хорошей прочностью, высокими защитными и изолирующими свойствами. Разработан специально для работы в системе «мокрый по мокрому». Имеет очень хорошую адгезию к различным основаниям, стойкостью к механическим повреждениям. Грунт устойчив к воздействию средне агрессивных химикатов (растворов кислот, щелочей и солей, бензина и дизельного топлива), а также к воздействию атмосферных условий.

Применение:

Грунт можно наносить на:

- Старые ЛКП, включая термопластические краски - Обезжирить, обработать сухим способом P220-P360, продуть, обезжирить;
- Полиэфирные шпатлёвки - Отшлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания P240- P320, продуть, обезжирить;
- Сталь - Очистить до уровня чистоты Sa 2 (струйная обработка) или St 3 (ручная чистка или с использованием устройства с механическим приводом), обезжирить;
- Оцинкованная поверхность - Зачистить от загрязнений, продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, водой под давлением, чистка абразивом или чистка вручную с использованием инструмента с механическим приводом, обезжирить.
- Возможно нанесение на реактивный грунт.

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. Краскопульт дюза 1,3 – 1,6, давление 1,8 – 2,5Атм, расстояние 15-20 см от поверхности

- толщина слоя 20-30мкм;
- наносить 1 – 2 слоя (в шлифуемой версии);
- наносить 1-1,5 слоя («мокрый по мокрому»);
- выдержка между слоями – 5-10мин;
- вязкость -14-18 сек;
- жизнеспособность смеси – 3-4 часа.

Обработка:

- в версии «мокрый по мокрому» грунт не нуждается в шлифовке. В случае появления сорности, рекомендуется удалять дефекты вручную наждачной бумагой градацией P800-1000. По истечении 60 минут после нанесения обработать абразивным войлоком.
- в шлифуемой версии первичная ручная или машинная шлифовка с применением абразива P240-320. Финишная машинная шлифовка с применением абразива P400-500. Финишная ручная шлифовка «по мокрому» с применением водостойкого абразива P600-1000

Сушка:

- при 20 С – через 10-12 часов шлифование
- при 60С – через 45 мин.
- ИК сушка – 15-20 мин

Меры предосторожности: Использовать в индивидуальных средствах защиты, вдали от открытого огня, в хорошо проветриваемом помещении, не пить, не вдыхать пары, после использования хранить в закрытом виде вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, вдали от детей. В случаях попадания на кожу или на слизистую тщательно промыть. Содержит: н-бутил ацетат, ксилол.