

# MIXEL

## 2К Акриловый Лак PREMIUM 2:1





Двухкомпонентный бесцветный лак с повышенным содержанием сухого остатка. Обеспечивает получение глубокого блеска и зеркальной гладкой поверхности, точно передающей глубину цвета. Лак легко наносится и очень хорошо растекается без последующих просадок и стягивания пленки. Содержит в составе специальные функциональные компоненты, обеспечивающие эластичность покрытию и высокую твердость при механическом воздействии. Благодаря этому создается покрытие с высокой устойчивостью к царапинам и механическим повреждениям. Применяется как при небольшом ремонте кузова, так и при полном восстановлении кузова.

### ПРИМЕНЕНИЕ:






Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Допускается разбавление до 20%. После смешивания лака и отвердителя, оставить смесь на 2-3 минуты, чтобы вышли пузырьки, которые иногда появляются при смешивании.

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше +15° и влажности воздуха 80%. Краскопульт 1,3-1,5 сопло, давление 1,8-2,4 Атм, расстояние 15см.

### НАНЕСЕНИЕ:

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
					
1) 15-20 мкм 2) 25-35 мкм	5-7 мин при 20°C	1,5	2,5 часа	16-18 с Din(4)	420

### Сушка

На отлип, при 20 °C 	Монтажная, при 20 °C 	Выдержка перед ускоренной 	На отлип, при 60 °C 	ИК 
2 часа	3-4 часа	15-20 мин	15-20 мин	7-10 мин

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием прочитать инструкцию по использованию материала, которая расположена на этикетке. Не превышать рекомендуемых доз отвердителя. Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материалов.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!**

Беречь от прямых солнечных лучей, не нагревать. Во время работы использовать индивидуальные средства защиты. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемое. Беречь от детей. Продукт содержит ксилол, метил, пентаметил, пиперидил себагината.