

Технический Паспорт

Полиэфирная шпатлевка **UNIVERSA**

Артикул 780

Продукт: Полиэфирная шпатлевка для выравнивания поврежденного элемента при кузовном ремонте. 2-х компонентный наполняющий продукт универсального применения. В комплект входит: наполняющая полиэфирная шпатлевка, отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

Свойства:

- Обладает отличной наполняющей способностью, легко перемешивается и наносится;
- Хорошая адгезия к различным поверхностям;
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор;
- Не отслаивается, не трескается.

Цвет – желтый.

Плотность 1,8 кг/л.



Нанесение: Шпатлевку допустимо наносить на:



- Стальные и деревянные поверхности, предварительно матированные и обезжиренные;
- Оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную;
- Прошлифованные стеклополиэстеровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты;
- Тщательно подготовленные старые лакокрасочные или заводские покрытия.

Подготовка поверхности:

Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Сталь, оцинкованная сталь	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Алюминий	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить
Акриловые, эпоксидные двухкомпонентные грунты	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты, а так же термопластичные покрытия.

	<p>Смешивание</p> <p>шпатлевка отвердитель</p> <p>Компоненты мешать до момента получения однородного цвета</p>	<p>вес 100</p> <p>2-3 та</p>
	<p>Нанесение</p> <p>Шпатлевку следует наносить тонкими слоями шпателем. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя.</p> <p>Жизнеспособность смеси 4-8 мин. при 20°C</p>	

	<p>Время отверждения 30 - 35 минут при 20°C 5 минут при ИК сушке Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</p>
	<p>Шлифование - черновое P80 - P120 - финишное P180 - P280</p>

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ

**nuovo
corso**
Prodotti per carrozzeria

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Версия 1
01 04 2019

Последующие слои: На шпатлевку можно наносить: полиэфирные, пневмораспыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты. Перед нанесением финишных покрытий шпатлевку необходимо перекрыть грунтом.

ВАЖНО!

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Хранение: В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

Гарантийный срок хранения: Шпатлевка - 18 месяцев от даты производства.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 месяцев от даты производства.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления