

Технический Паспорт

Полиэфирная шпатлевка **ARMIRO**

Артикул 783

Продукт: Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из стекловолокна для выравнивания сильных повреждений кузовного элемента при ремонте. 2-х компонентный наполняющий продукт первичного применения. В комплект входит: наполняющая полиэфирная шпатлевка, отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

Свойства:

- Легко перемешивается, наносится и шлифуется.
- Хорошая адгезия к различным поверхностям.
- Используется для выравнивания сильных повреждений. Цвет

– зеленый

Плотность 1,75 кг/л.



Нанесение: Шпатлевку допустимо наносить на:

- Стальные и деревянные поверхности, предварительно матированные и обезжиренные;
- Оцинкованную сталь и алюминий, предварительно матированные и обезжиренные;
- Прошлифованные стеклополиэстеровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты;
- Тщательно подготовленные старые лакокрасочные или заводские покрытия.

Подготовка поверхности:

Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Сталь, оцинкованная сталь	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Алюминий	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить
Акриловые, эпоксидные двухкомпонентные грунты	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), повторно обезжирить

ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты, а так же термопластичные покрытия.

	<p>Смешивание</p> <p>шпатлевка отвердитель</p> <p>Компоненты мешать до момента получения однородного цвета</p>	<p>вес 100</p> <p>2-3 та</p>
	<p>Нанесение</p> <p>Шпатлевку следует наносить тонкими слоями шпателем. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя Жизнеспособность смеси 4-8 мин. при 20°C</p>	

	<p>Время отверждения 30 - 35 минут при 20°C 5 минут при ИК сушке Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</p>
	<p>Шлифование - черновое P80 - P120 - финишное P180 - P280</p>

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

nuovo corso
Prodotti per carrozzeria

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ

Версия 1
01 04 2019

Последующие слои: На шпатлевку можно наносить: полиэфирные, пневмораспыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты. Перед нанесением финишных покрытий шпатлевку необходимо перекрыть грунтом.

ВАЖНО!

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Хранение: В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хранить от перегрева!

Гарантийный срок хранения: Шпатлевка - 18 месяцев от даты производства.
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 месяцев от даты производства.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления