

Технический Паспорт

Лак бесцветный 2K HS Premium SR






Артикул 825

Продукт: Бесцветный акриловый двухкомпонентный лак с высоким содержанием сухого остатка.


Свойства: Обладает отличной адгезией к базовым покрытиям и старому ЛКП. Прост в нанесении, хорошо растекается, устойчив к срывам на вертикальных поверхностях. Может быть перекрашен в течении 24 часов без промежуточного шлифования. Обладает высокой стойкостью к климатическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению. Комплект состоит из лака и отвердителя к лаку.

- Цвет – прозрачный;
- Плотность-0,98кг\л;
- Температура вспышки - 25 °С;
- Содержание твердых веществ - 52.6 % (вес) – в готовом виде;
- VOC (2004/42/ЕС) - 453 г/л;
- теоретическая укрывистость - 8-9 м²/л при толщине слоя 50 мкм.

Подготовка и нанесение:

	Пропорции смешивания компонентов		
		По объему	По весу
	Акриловый лак	2	100
	Отвердитель	1	50
	Разбавитель	5-10%	4.5-9
	Вязкость рабочей смеси 16 – 18 сек, Ford 4/20С		
	Жизнеспособность смеси 5 часов при 20 °С		
	Краскораспылитель :Сопло 1,3÷1,5 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования; Стандартный – 2 -2,5 бар		
	Количество слоев 1,5-2 слоя Толщина сухого покрытия – 25 - 30 μ / слой		
	Время испарения		
	- межслойная выдержка	10 минут	
	- выдержка перед сушкой	Мин10 минут	

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

	Сушка при 20 С:	Сушка при 60 С	ИК Сушка
	Монтаж: 5 часов До полировки: 9-10 часов	Монтаж: 35 мин	8 мин короткие волны Важно: инфракрасную сушку устанавливать на расстоянии не менее 80 см от поверхности
	При температуре ниже 20 С время высыхания значительно увеличивается		

Полировка: При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000.

Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через час после высушивания поверхности в камере.

Хранение: Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть! Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

Гарантийный срок хранения:

Лак акриловый бесцветный - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления