


# PALINAL®

High Technology Paint

## 873.2K51R

**2K HS грунт-наполнитель 4:1  
(Серый)**







**FILLER**

Грунт-наполнитель 873.2K4:1 может быть использован, как грунт наполнитель для ремонта деталей с мелким и крупным ремонтом.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Простота смешивания (возможно без разбавителя)
- Легкость при шлифовке
- Быстрая сушка
- Нанесение до 3х слоев
- Хорошая вертикальная устойчивость
- Большая толщина покрытия

ПОДГОТОВКА		Высокий уровень порозаполнения	Порозаполняющий
	Соотношение смешивания	4:1	4:1
	Грунт-наполнитель	<b>873.2K51R</b>	100% по об.
	Отвердитель	<b>999HS98B</b> (Универсальный)	25% по об.
	Разбавитель	<b>075.0020</b> стандартный	-
			15% по об.

НАНЕСЕНИЕ		Высокий уровень порозаполнения	Порозаполняющий
	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	40 мин	60 мин
	Вязкость DIN/4	35 сек ± 5 сек	26 сек ± 3 сек
	Размер дюзы	1,6 - 1,8 RP/HVLP	1,6 - 1,8 RP/HVLP
	Давление	2,0-2,5 HVLP/RP	1,8 - 2,2 HVLP/RP
	Количество слоев	2-3	2-3
	Межслойная выдержка	5-10 мин	5-10 мин

<b>СУШКА И ВЫДЕРЖКА</b>		Высокий уровень порозаполнения	Порозаполняющий
	Выдержка	5 мин	5 мин
	Сушка При 20 °С: При 60 °С:	3-4 ч 30 мин	4-5 ч 30-35 мин
	ИК сушка: средние волны	15 мин	15 мин
	Общая толщина покрытия	280 мкм ± 20	220 мкм ± 10
	Расход готового к использованию продукта (м <sup>2</sup> /кг x 1 мкм)	450	440

<b>ШЛИФОВКА</b>		Высокий уровень порозаполнения	Порозаполняющий
	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	P360-P400	P360-P400
	Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)	P400-P600	P400-P600
	Ручное шлифование по мокрому	P600 - P800	P600 - P800
	Ручное шлифование по сухому	P500 - P600	P500 - P600

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	
	Срок хранения
	24 месяца 5 < °С < 35

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ <b>873.2K51</b>	ОТВЕРДИТЕЛЬ <b>999HS98B</b>	Высокий уровень порозаполнения	РАЗБАВИТЕЛЬ
			Порозаполняющий <b>075.0020</b>
50 г	7,5 г	-	4,5 г
100 г	15 г	-	9 г
150 г	22,5 г	-	13,5 г
200 г	30 г	-	18 г
250 г	37,5 г	-	22,5 г
300 г	45 г	-	27 г
350 г	52,5 г	-	31,5 г
400 г	60 г	-	36 г
450 г	67,5 г	-	40,5 г
500 г	75 г	-	45 г
600 г	90 г	-	54 г
700 г	105 г	-	63 г
800 г	120 г	-	72 г
900 г	135 г	-	81 г
1000 г	150 г	-	90 г

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
<b>999HS98B</b>	Универсальный	
<b>075.0020</b>		Стандартный

## ПОДЛОЖКА

- чистый металлический лист, отшлифованный
- отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное заводская грунтовка и катафарезные покрытия
- полиэфирные шпатлевки, отшлифованные



Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты или катафарез.

## ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использовать продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.