

# Техническая Информация

Только для профессионального использования

## ШПАТЛЕВКА UNIPROFI

### ПРОДУКТ

Полиэфирная шпатлевка UNIPROFI.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная универсальная, мягкая наполняющая шпатлевка широкого применения. С высокими наполняющими свойствами, без пор. Продукт высокой мягкости и эластичности, рекомендуется для нанесения толстых слоев с промежуточной сушкой, прекрасно восполняет большие дефекты. Высокая эластичность сводит к минимуму риск растрескивания. Шпатлевка может применяться как при ручной, так и при механической обработке. Высокая эластичность сводит к минимуму риск растрескивания даже на больших поверхностях. Может так же использоваться как доводочная, так как она мелкодисперсная.

Цвет – синий.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 115 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет предельные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л] готового к использованию продукта.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Шпатлевку можно наносить на поверхности:

полиэстровый ламинат	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
2-компонентные акриловые грунты	обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.
стальные поверхности, оцинкованной стали	обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить
алюминиевые поверхности	обезжирить, шлифовать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить
старые слои лака	отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить

**ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные грунты.**

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

## Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЯ		
	<b>Назначение</b> Заполнение повреждений на кузовных элементах, применение на больших поверхностях. Обработка ручная и механическая	
	<b>Пропорции смешивания</b> Весовые пропорции	
	Шпатлевка Отвердитель	100 частей 2 части
	Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.	
<b>Жизнеспособность смеси</b> 4-5 мин		
	<b>Нанесение</b> наносить шпателем. Не превышать общей толщины 5 мм.	
	<b>Время отверждения</b> 20 мин при 20°C. 10 минут в температуре не превышающей 60°C.	
	Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения	

## ОБРАБОТКА

После отверждения поверхность следует шлифовать:

- грубое P 80-120
- тонкое P120-P240

На шпатлевку UNIPROFI можно наносить:

- шпатлевку полиэфирную отделочную,
- шпатлевку полиэфирную распыляемую,
- грунты акриловые.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения шпатлевки.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- Минимальная температура нанесения +10°C.

**Внимание:** В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

**Только для профессионального использования**

#### **ХРАНЕНИЕ**

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от перегрева.

#### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Шпатлевка UNIPROFI - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

---