

Техническая информация

PERFECT CLASSIC 2K MS 2:1 ЛАК АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ

ПРОДУКТ

Лак акриловый бесцветный MS 2:1
Отвердитель для лака MS
Разбавитель для акриловых продуктов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесцветный акриловый лак со средним содержанием нелетучих частиц (MS). Обладает высокой степенью глянца, стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а так же к УФ-излучению. Применяется как для быстрого локального ремонта, так и для полной окраски автомобиля. Лак эластичен, универсален в применении.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 480 [г/л], для вязкости 15 сек, DIN 4 при 20°C
Этот продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/EC), которая для этой категории продуктов (кат.В/5) определяет допустимое значение части летучих компонентов на уровне 840 [г/л] в готовом к использованию продукте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак можно наносить на:
- базовые эмали, металики,
- старое лаковое покрытие в хорошем состоянии

Слой старой краски должен быть хорошо просушен, шлифован и обработан обезжиривателем.

Шлифовка:
- абразивный войлок с матирующей пастой
- абразивы Р600-800 (с водой),
- абразивы Р360-400 (на сухую с машинкой).

РАСХОД ПРОДУКТА

1 литр смеси позволяет получить $7,5 \div 8,0 \text{ м}^2$ сухого слоя толщиной 50мкм.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ

	Назначение Финишное лакокрасочное покрытие кузова автомобилей. Нанесение краскораспылителем		
	Пропорции смешивания компонентов По объёму/весу		
	Акриловый лак Отвердитель для лака Разбавитель	100/100 50/50 5-10%	
	Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых продуктов.		
	Вязкость рабочей смеси 16÷19s, DIN 4/20°C		
	Жизнеспособность смеси 3 часа при 20°C		
	Краскораспылитель Диаметр дюзы краскопульт RP Сопло – 1,2÷1,5 мм, Диаметр дюзы краскопульт HVLР – 1,3-1,5мм. Давление: 2,5 – 3,0 бар при впуске воздуха		
	Количество слоев 2 – 3 слоя Толщина сухого покрытия - около 50-60 µm		
	Время испарения		
	-межслойная выдержка -выдержка перед сушкой -выдержка перед сушкой 3 слоя	5-10 минут 5-10 минут 15 минут	
	Сушка при 20°C: На отлип: 15-20 мин Монтажная: 7 часов	Сушки при 60°C: Монтажная: 20 мин	ИК Сушка Монтажная: 10 мин
	При температуре ниже 20°C время высыхания значительно увеличивается		

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ПОЛИРОВКА

При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировку производить полировальной пастой с поролоновым полировальником. Частота вращения машинки 1200-1800 об\мин. Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через сутки после высушивания поверхности в камере.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктами 2К обязательно использовать исправные средства личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта.
- **Запрещено превышать рекомендованные пропорции отвердителя!**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно паспорту безопасности химического вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Лак акриловый бесцветный MS - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака MS – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.