



ROCK MULTITOP 10:1 (150-1150)

2K Прозрачный лак на полиуретановой основе









- высококачественный прозрачный лак для точечного ремонта и ремонта «переходом»
- материал со средним содержанием нелетучих компонентов - MS
- высокая производительность работ за счет короткой межслойной сушки (всего 5 мин/20°С) и быстрого отверждения
- возможность ускорения межслойной сушки путем обдува воздухом

Техническое описание

- система 10:1 MS
- нанесение в 2 слоя методом распыления
- готов к полировке через 2,5-3 часа/20°С
- возможна ускоренная сушка под действием тепла

2К ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ
Rock Multitop 10:1 (150-1150)

ПРИМЕНЕНИЕ:	Система 10:1 MS
ПОДЛОЖКА	- база RP
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:	 - необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:	 10:1 с отвердителем 150-1120 на общую массу разбавитель 10-30%
	 1.3 мм 2-2.5 кг/см ² 2 = 50 микрон
	 межслойная выдержка 5 мин/20 °С возможна сушка путем обдува воздухом
	 2-3 часа/20°С
	 20-30 мин/60 °С

ОСНОВА: 2К полиуретановые смолы

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после работы растворителем для очистки

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: • рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты

- для достижения наилучшего результата не превышайте рекомендуемое давление и время межслойной сушки
- в случае необходимости добавить эластификатор 051-4006 (например, при ремонте пластмассовых деталей)
- срок хранения: 5 лет