



ROCK MULTITOP 4:1 (150-3150)

2K Прозрачный лак на полиуретановой основе







- высококачественный прозрачный лак для полного и частичного окрашивания
- материал со средним содержанием нелетучих компонентов - HS
- экономия материала и времени благодаря сокращению количества слоев
- легко наносится и обеспечивает прочное покрытие и великолепный блеск
- возможность ускорения межслойной сушки путем обдува воздухом

Техническое описание

- система 4:1 HS
- нанесение в 2 слоя методом распыления
- готов к полировке через 8 часов/20°С
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- лак 150-3150: стандартный тип, для ремонта «переходом» и панельного ремонта

2К ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ
Rock Multitop 4:1 (150-2150)

ПРИМЕНЕНИЕ:	Система 4:1 HS
ПОДЛОЖКА:	- база RP
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	 - необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:	 4:1 с отвердителем 150-3120 на общую массу разбавитель до 10-20%
	 1.3 мм 2-2.5 кг/см ² 2 = 50 микрон
	 межслойная выдержка 5 мин/20°С возможна сушка путем обдува воздухом
	 8 часов/20°С
	 30 мин/60°С

ОСНОВА: 2К полиуретановые смолы

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после работы растворителем для очистки

- ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:**
- рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты
 - в случае необходимости добавить эластификатор 051-4006 (например, при ремонте пластмассовых деталей)
 - срок хранения: 5 лет