



ROCK PAINT

Технические данные TDS NO. OR120315-①

ORD/APD/OSD

1 / 2

Добавка Ver.2-3

06/29/16

Только для профессионального использования

## MULTI FLAT

Матирующее средство для авторемонтной краски

### Описание продукта

MULTI FLAT является матирующим средством, широко применяемым для продуктов ROCK PAINT Auto Refinish.

### О продукте

051-4095-03 MULTI FLAT 0.9кг



### Характеристики

- Меньше неровного блеска и более тонкое матовое покрытие.
- Более незаметная разница между блеском от естественно высушенного покрытия и под воздействием температуры (60 °C)
- Широко применяется для продуктов ROCK Auto Refinish.

### Смешиваемые продукты



030L, 038L, 073L, 079L, 088L, 150L

### Как использовать



Соотношение смешивания = 100 (основа + отвердитель) : MULTI FLAT %  
См. Соотношение смешивания в отдельном абзаце.

### Примечание



- Встряхните контейнер перед использованием, пока содержимое не достигнет однородной консистенции.
- Добавьте краску в MULTI FLAT и используйте фильтр перед началом работы.
- Невозможно использовать MULTI FLAT в качестве замены XXX-0095 FLAT BASE в цветовой формуле.
- Количество краски не должно превышать 100% от базы.
- Осторожно протрите оставшуюся краску вокруг открытой части контейнера и плотно закройте после использования

### Условия хранения / Срок годности



5-40°C 2 года (закрытая упаковка)

### Защита / Здоровье и безопасность



Обратитесь к SDS за подробностями

## MULTI FLAT

## Соотношение смешивания (MULTI FLAT)

Пожалуйста, следуйте приведенной ниже таблице для соотношения смешивания MULTI FLAT с готовой смесью ROCK Auto Refinish (основа+отвердитель) взятой за 100% .



Тип	Наименование	Соотношение (для справки)								
		70% блеска	50% блеска	30% блеска	Матовое					
Лак	030L ROCK LACQUER (NC Lacquer)	3-5%	6-8%	10-15%	20-30%					
	038L CO-ROCK (NC Acrylic Lacquer)	6-8%	10-15%	15-25%	30-40%					
Уретановое покрытие	073L HIROCK DX (4:1)	27-32%	32-38%	38-45%	-					
	079L ROCKACE (10:1)	8-12%	12-18%	18-25%	50-70%					
	088L PANAROCK (10:1)	10-15%	15-25%	25-35%	60-80%					
150L Чистое покрытие	#1000 (10:1)	MULTITOP CLEAR QD	20-30%	30-40%	40-50%	70-85%				
		MULTITOP CLEAR QR								
		MULTITOP CLEAR QS								
	#2000 (4:1)	MULTITOP STANDARD CLEAR								
		#3000 (4:1)					MULTITOP CLEAR MD			
							MULTITOP CLEAR MR			
	#5000 (2:1)	MULTITOP CLEAR MS					30-40%	45-55%	55-65%	-
		MULTITOP CLEAR SH								
#7000 (2:1)	MULTITOP CLEAR SF	20-30%	30-40%	40-50%						
	MULTITOP HI-CLEAR		40-50%	50-60%						

## Соотношение разбавления



Пожалуйста, следуйте приведенной ниже таблице для разбавления смешанной краски MULTI FLAT (100%) при применении матового покрытия Gloss to Full Mat Finish от 50%.

Тип	Наименование	Соотношение (применение)	
Лак	030L ROCK LACQUER (NC Lacquer)	Стандартное разбавление% + 10-15%	
	038L CO-ROCK (NC Acrylic Lacquer)		
Уретановое покрытие	073L HIROCK DX (4:1)	Стандартное разбавление %	
	079L ROCKACE (10:1)	Стандартное разбавление% + 10-20%	
	088L PANAROCK (10:1)		
150L Чистое покрытие	#1000 (10:1)	MULTITOP CLEAR QD	40-60%
		MULTITOP CLEAR QR	
		MULTITOP CLEAR QS	
	#2000 (4:1)	MULTITOP STANDARD CLEAR	
		#3000 (4:1)	
	MULTITOP CLEAR MR		
	#5000 (2:1)	MULTITOP CLEAR MS	
		MULTITOP CLEAR SH	
#7000 (2:1)	MULTITOP CLEAR SF		
	MULTITOP HI-CLEAR		

※ Соотношение разбавления основано на получении сплошного цвета.

■ Copyright © 2016 ROCK PAINT CO., LTD. All Rights Reserved.

The data sheet may be changed without notice. It is protected by copyright laws and unauthorized copying and replication of the contents, text and images are strictly prohibited. It will be used as a reference, therefore, there is no guarantee specific quality, proper method for using, and the result of painting. There are variety of influential causes for painting work process including an environment. Please have test application in advance. We won't bear any responsibility no matter what kind of painting result by using the data sheet. Again, we kindly ask for your understanding.